



HT-PROLACK 1K

Tanım :

TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETHAN PARKE VE BETON VERNİĞİ (SU BAZLI)

Özellikleri :

- * Yüksek aşınma ve çizilme dayanımı
- * Çabuk uygulama ve kolay kuruma
- * Mükemmel yayılma ve pürüzsüz yüzey

Uygulama alanları :

- Parke ve ahşap merdivenler için yüksek mukavemetli bir verniktir.
- Beton zemin kaplamaları için yüksek mukavemetli bir verniktir.
- Mat (10-15 Gloss) , Silk Mat (35-40 Gloss) ve Gloss (80-85 Gloss) olarak mevcuttur.

Kullanım Şekli :

- Pürüzsüz yüzeylere (100-120 kum) ve toz, yağ, cila ve silikondan arındırılmış olarak uygulanmalıdır. Yağlı yüzeyler tinerle silinmelidir. Uygulama akrilik rulo ile en az üç kat olmalıdır. Katlar arası bekleme süresi yaklaşık 4 saattir.

Uyarılar :

- Uygulama öncesi küçük denemeler yoluyla alt yüzeye uygunluk test edilmelidir. 15°C nin altındaki ve 30 °C nin üstündeki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Aletler, Temizlik :

- Akrilik rulo. Çalışma sonrası ekipmanlar derhal deterjanlı su ile yıkanmalıdır.

Tüketim :

- 3 Katta toplam 3 – 4 m²/lt

Kuruma :

- Zımparalanabilir : 6 Saat
- Kuruma Zamanı : 24 Saat
- Tam Kürlenme : 7 Gün

Zımparalama kuruma zamanı minimum 6 saat. Üzerinde gezilebilir kuruma zamanı 24 saat. Bu değer +20°C ve %65 nem oranında ölçülmüştür. Düşük sıcaklık ve yüksek nem oranı kurumayı geciktirir. Tam kürlenme süresi 7 gündür.

Depolama :

Orijinal ambalajında kuru ve donmaya karşı korunaklı ortamlarda raf ömrü en az 1 yıldır.

Güvenlik Önlemleri :

Çocuklardan uzak tutunuz.Yutma durumunda derhal doktora başvurunuz ve ürün etiketini gösteriniz.

VOC (uçucu organik maddeler) içeriği: Bu ürün için AB tarafından belirlenmiş geçerli sınır değerler : (Cat.A/d): 140 g/l (2007)
Bu üründe mevcut değer : 100 g/l VOC.

Not : Tüketim miktarları, kuruma süreleri ve diğer teknik bilgiler yaklaşık değerlerdir.

Aydınlı KOSB Mah. Analitik Cad. No:66 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 593 49 97 Cep : 0541 625 12 23
info@htkimya.net www.htkimya.net